

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT	LTT 350 – CHROMATE Argent LTT 362 – CHROMATE Or -P LTT 365 – CHROMATE Bronze - P LTT 366 – CHROMATE Cuivre - P LTT 371 – CHROMATE Laiton – P
DESCRIPTION	Superfine chromée - Vernis à effet spécial
DILUANT	Prêt à l'emploi

PRINCIPAL CHAMP D'UTILISATION:

Cadres, meubles et accessoires, chaises et meubles élégants. Divers objets.

PROPRIÉTÉS:

Finition de la peinture pour obtenir un effet métallique brillant au chrome. Séchage très élastique et rapide. Ces produits peuvent être recouverts sans aucun ressuage.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES:

POIDS SPÉCIFIQUE	910 ± 10 g/L
VISCOSITÉ (DIN Ø 2)	50" - 55"

DURÉE DE SÉCHAGE À TEMPÉRATURE AMBIANTE:

sans poussière	15 min
sec au toucher	30 heures
bien sécher	4 heures

CYCLE SUGGÉRÉ:

Substrat:	MDF, diverses essences de bois	
Apprêt:	LBPxxx – LAKPRIMER ou LPPxxx – HIPOFOND	1/2/3 couches
Ponçage:	Papier de grain 320 – 400	
Sous-couche:	LGPxxx CHROMOGLOSS (#)	1 couche
Séchage:	min. 4 heures / max. 12 heures	
Fini:	LTT350/362/365/366/371 CHROMATE	1 couche

(#) Il est préférable que le choix de la couleur pour le PU brillant suive pour des tons similaires à ceux du métallisé à appliquer.

Suit f.t. LTT350/362/365/366/371

REMARQUE:

Il est possible, mais non obligatoire, d'appliquer une couche de finition après CHROMED EFFECTS, pour améliorer la résistance chimique et physique ou donner un aspect mat ou brillant différent.

Dans ce cas, il est possible d'appliquer directement des couches de finition acryliques ou PU sans aucun isolant au préalable.

f.t. LTT350/362/365/366/371, 2022, Avril – révision 2

IMPORTANT: Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et constituent la meilleure expérience que nous ayons acquise de la manière la plus rigoureuse, des tests et des contrôles approfondis.

Nuova S.I.V.A.M. garantit la cohérence des caractéristiques chimiques/physiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus.

Le résultat final incombe entièrement à l'utilisateur qui, avant d'utiliser le produit, doit vérifier qu'il répond à ses exigences en termes de sécurité, d'équipement d'application, de matériau de support à la peinture et de conditions environnementales.

L'information donnée dans le présent document est basée sur une température de 20 °C/68 °F et de 70 % de l'humidité relative.

Le réseau technique et commercial **Nuova S.I.V.A.M.** est à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions concernant la façon d'appliquer et d'utiliser correctement nos produits.