

FICHE TECHNIQUE

CODE DU PRODUIT / NOM	LFA 24x – SIVOSAT SERIE
DESCRIPTION	COUCHE DE FINITION TRANSPARENT POLY
DURCISSEUR	LCB 195 à 50% Possibilité d'utiliser LCB185 à 50%, mais avec des niveaux de brillance comme indiqué ci-dessous sous Niveaux de brillance disponibles
DILUANT	LZD 096 ou LZD 083, LZD442 Pour le taux de dilution, voir PRÉPARATION DU PRODUIT

LES DOMAINES D'UTILISATION:

Pour les meubles, l'équipement d'ameublement, les composants de meubles, le meuble, les tables, les portes dans différents substrats en bois

CARACTÉRISTIQUES:

Très bonne couverture, fluide et transparent; bon séchage et dureté de surface. Pour l'applicateur de pulvérisation et de rideau, dilué de façon appropriée.

LUSTRE DISPONIBLE:

LFA 240	85 ± 2 (LCB195)	LFA 243	35 ± 2 (LCB195)
	77 ± 2 (LCB185)		43 ± 2 (LCB185)
LFA 245	16 ± 2	LFA 247	5 ± 2
	12 ± 2 (LCB185)		4 ± 2 (LCB185)

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES:

Densité (à 20°C/68°F)	8,267 lb/USgal ± 0.100	VOCs (%)	47.5 ÷ 49.5
Densité (à 20°C/68°F)	990 g/l ± 10	VOCs (lb./USgal)	4.25 ÷ 4.41
Solide % en volume	44.80%	VOCs (g / l)	475 ÷ 495
(Valeur théorique moyenne effectuées conformément à l'ISO 3233-3:2015)			
Densité % en poids	50% ÷ 52%		
Viscosité DIN Ø 4 (at 20°C/68°F)	120" ± 5"	Vie de pot *notes	> 4 heures
		Durée de vie *notes	12 mois

PRÉPARATION DU PRODUIT:

	en volume			en poids	
LFA 24x	10 parties	100%		10 parties	100%
Durcisseur LCB 185 ou 195	5 partie	50%		5 partie	50%
Diluant LZD xxx	1-3 parties	20-30%		1-3 parties	10-30%

Page suivante pour LFA 34x

APPLICATION:	AIRMIX SPRAY	PULVÉRISATION SANS AIR
QUANTITÉ D'APPLICATION:		
1ère couche (mils mouillés)	4 ÷ 6	4 ÷ 6
Montant maximum à appliquer	7 mils	7 mils
DILUTION:	20-30%	10-25%

SYSTÈME TYPIQUE:

Substrats:	Frêne, Chêne, Noyer, Marronnier, Érable et le Hêtre	
Teinte:	LAM xxx SERIE – MAKOLOR	
Scellant:	LBA 180 – SIVODUR Clear Sealer	1÷2 Couches
Sablage:	Papier de grain 280-320	
Couche de finition:	LFA 24x SERIE – SIVOSAT Clear Top Coat	1 Couche
a) Substrats:	Frêne, Chêne, Noyer, Marronnier, Érable et le Hêtre	
Scellant:	LBA 168 – SIVODUR Clear Sealer	1÷2 Couches
Sablage:	Papier de grain 280-320	
Couche de finition:	LFA 24x SERIE – SIVOSAT Clear Top Coat	1 Couche

TEMPS DE SÉCHAGE (a 20°C/68°F)

Hors poussière	20-25 minutes.
Prêt à manipuler	50-60 minutes.
Prêt à empiler	8 heures.
Prêt à Sabler	n/a.
Complètement sèches	12 heures.

NOTES:

Des Différences avec les durcisseurs: LCB 195 pour une meilleure couverture, nivellement et résistance au jaunissement; LCB 185 pour un meilleur séchage. La série LFA24x n'est pas recommandée pour les cycles de vernis à pores ouverts et pour les applications verticales extrêmes

ENTREPOSAGE: Entrez dans un endroit sec et tempéré ne devrait pas dépasser 30°C/86°F. Bien refermer le contenant après utilisation.

TDs LFA24x – 2017, October – revision NA01

IMPORTANT: Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et constituent la meilleure expérience que nous ayons acquise de la manière la plus rigoureuse, des tests approfondis et des vérifications. **Nuova S.I.V.A.M.** garantit la cohérence des caractéristiques chimiques / physiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus.

Le résultat final est l'entière responsabilité de l'utilisateur qui, avant d'utiliser le produit, doit vérifier qu'il répond à ses exigences en termes de sécurité, d'équipement d'application, de matériau de support à peindre et de conditions environnementales.

L'information donnée ici est basée sur une température de 20 ° C / 68 ° F et 70% d'humidité relative.

Nuova S.I.V.A.M. Un réseau technique et commercial est à votre entière disposition pour répondre à vos questions concernant la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits.