

FICHE TECHNIQUE

CODE DU PRODUIT / NOM	LFE 607 – SIVOSAT
DESCRIPTION	ACRYLIQUE CLAIR POUR EFFET NATUREL
DURCISSEUR	LCB 057 a 10% ou LCB 047 a 20%
DILUANT	LZD 096, LZD 083, ou LZD 091 Pour le taux de dilution, voir PRÉPARATION DU PRODUIT

LES DOMAINES D'UTILISATION:

Idéal pour le Frêne, Chêne, Noyer, Marronnier, Érable et le Hêtre; Les substrats qui ont été blanchis chimiquement et les placages pré-teints. Pour intérieur: meubles, armoires de cuisine et de salle de bains, menuiseries commerciales et architecturales. Utilisé pour réaliser une apparence naturelle de bois.

CARACTÉRISTIQUES:

Bonne résistance au jaunissement, séchage rapide, une bonne dureté superficielle et un toucher incroyablement doux. Ce produit est recommandé pour un système à “ effet naturel”; il peut également être utilisé comme une application d’auto-scellement.

LUSTRE DISPONIBLE:

LFE 607 1 – 3 % Lustre

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES ET PHYSIQUES:

Densité (a 20°C/68°F)	7.683 lb/USgal ± 0.100	VOCs (%)	79.9 ÷ 81.9
Densité (a 20°C/68°F)	920 g/l ± 10	VOCs (lb./USgal)	6.20 ÷ 6.37
Solide % en volume	14.42%	VOCs (g / l)	743 ÷ 763
(Valeur théorique moyenne effectuées conformément à l'ISO 3233-3:2015)			
Densité % en poids	19% ÷ 21%		
Viscosité DIN Ø 4 (at 20°C/68°F)	26” ± 2”	Vie de pot *notes	> 8 heures.
		Durée de vie *notes	12 mois

PRÉPARATION DU PRODUIT:

	en volume			en poids	
LFE 607	10 parties	100%		10 parties	100%
Durcisseur LCB057	1 partie	10%		1 partie	10%
Diluant LZD xxx	1-4 parties	10-40%		1-4 parties	10-40%

LFE 607	10 parties	100%		10 parties	100%
Durcisseur LCB047	2 parties	20%		2 parties	20%
Diluant LZD xxx	1-3 parties	10-30%		1-3 parties	10-30%

APPLICATION:	AIR ASSISTE	PULVÉRISATION SANS AIR
QUANTITÉ D'APPLICATION:		
1ère couche (mils mouillés)	3 ÷ 5	4 ÷ 5
2ème couches (mils mouillés)	3 ÷ 5	4 ÷ 5
Le montant maximal à appliquer	10 mils mouillés	10 mils mouillés
DILUTION:	20-40%	10-40%

SYSTÈME TYPIQUE:

- | | |
|---|-------------|
| a) Substrats: Frêne, Chêne, Noyer, Marronnier, Érable et le Hêtre | |
| Scellant: LBE 199 – SIVODUR Scellant acrylique Transparent. | 1÷2 Couches |
| Sablage: Papier de grain 280-320 | |
| Topcoat: LFE 607 – SIVOSAT ACRYLIC NATURAL EFFECT | 1 Couche |
| b) Substrats: Frêne, Chêne, Noyer, Marronnier, Érable et le Hêtre | |
| Scellant: LFE 607 – SIVOSAT ACRYLIC NATURAL EFFECT | 1÷2 Couches |
| Sablage: Papier de grain 280-320 | |
| Topcoat: LFE 607 – SIVOSAT ACRYLIC NATURAL EFFECT | 1 Couche |

TEMPS DE SÉCHAGE (a 20°C/68°F)

Hors poussière	10-15 minutes.
Prêt à manipuler	20 minutes.
Prêt à empiler	6 heures.
Prêt à Sabler	4 heures.
Complètement sèches	> 12 heures.

NOTES:

Ce produit est particulièrement pour le vernissage industrielle en série à pores ouverts. Peut être aussi utilisé comme couche de finition pardessus notre système de "glaze" pour donner une plus grande résistance. La vie de pot se réfère au produit dilué à 20% avec LZD091 à 20°C/68°. Il est possible d'améliorer l'apparence de la finition en utilisant LZD 083. La durée de vie se réfère aux produits conservés dans des contenants originaux scellés.

ENTREPOSAGE: Entrez dans un endroit sec et tempéré ne devrait pas dépasser 30°C/86°F. Bien refermer le contenant après utilisation.

TDs LFE 607 – 2017, October – revision NA01

IMPORTANT: Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et constituent la meilleure expérience que nous ayons acquise de la manière la plus rigoureuse, des tests approfondis et des vérifications.
Nuova S.I.V.A.M. garantit la cohérence des caractéristiques chimiques / physiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus.

Le résultat final est l'entière responsabilité de l'utilisateur qui, avant d'utiliser le produit, doit vérifier qu'il répond à ses exigences en termes de sécurité, d'équipement d'application, de matériau de support à peindre et de conditions environnementales.

L'information donnée ici est basée sur une température de 20 ° C / 68 ° F et 70% d'humidité relative.

Nuova S.I.V.A.M. Un réseau technique et commercial est à votre entière disposition pour répondre à vos questions concernant la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits.

NUOVA SIVAM S.p.A. • v. Monviso, 10 • 20010 BAREGGIO (MI) • tel. 02/903041 • fax. 02/9014289 • <http://www.sivam.it> • e-mail: info@sivam.it