

QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE.

7900 Henri-Bourassa Ouest
St-Laurent, Québec-QC, H4S 1V4 (CANADA)
☎ +1 450 664 0163 www.richelieu.com
E-mail: info@richelieu.com

Scellant clair post-cat

Référence: **BK9001T**

Description du produit

Scellant transparent bicomposant, garnissant, séchage rapide, égrenage facile.

Composants

BZ1008T Catalyseur au 10%
DN2000M Diluant, s'il est nécessaire 0% - 10%

Ne pas utiliser d'autres diluants que le DN2000M.

Caractéristiques physiques

Densité: 0.960 g/cm³ ± 0.010 à 20°C
Solides (% en poids): 42 %
Viscosité : 38 sec ± 3 Ford 4 à 20°C
Viscosité prêt à l'emploi : 28 sec ± 3 Ford 4 à 20°C

Systèmes d'application

Application au pistolet en couches de 90 à 150 g/m².
Durée de vie en pot : 8 heures

Systèmes de séchage

Séchage à l'air très rapide qui peut être accéléré à une température de 30-40°C. Égrenage facile et bon pouvoir couvrant-

Domaine d'utilisation

Fond pour ameublement en général. Application sur des supports en bois ou des placages égrenés.

Conservation et conditionnement

Le produit doit être stocké isolé des sources de chaleur et électriques. Il est interdit de fumer dans le lieu de stockage.

Pour éviter des versements de produit, une fois un bidon ouvert il devra être fermée soigneusement et on gardera toujours les bidons en position vertical.

- Délai de péremption : > 12 mois en bidon original fermé.
- Emballage standard : 20 litres

Observations

Agiter le produit avant application, et faire un premier essai d'application si le produit est resté en stock longtemps après sa fabrication.