

7900 Henri-Bourassa Ouest
St-Laurent, Quebec-QC, H4S 1V4 (CANADA)
☎ +1 450 664 0163 www.richelieu.com
E-mail: info@richelieu.com

Finition transparente bicomposante. Produit très garnissant, séchage rapide, toucher soyeux.

BZ1008T	Catalyseur au 10%
DN2000M	Diluant, s'il est nécessaire 0% - 10%

Ne pas utiliser d'autres diluants que le DN2000M.

Densité:	0.970 g/cm ³ ± 0.010 à 20°C
Solides (% en poids):	48 %
Viscosité :	30 sec ± 3 Ford 4 à 20°C
Viscosité prêt à l'emploi :	22 sec ± 3 Ford 4 à 20°C
Brillance :	20° ± 3

Application au pistolet ou au rideau en couches de 90 à 150 g/m².
Durée de vie en pot : 8 heures

Séchage à l'air très rapide qui peut être accéléré à une température de 30-40°C.

Finition pour ameublement en général. Application sur des fonds égrenés ou sur des placages égrenés pour emploi comme vernis bicouche.

Le produit doit être stocké isolé des sources de chaleur et électriques. Il est interdit de fumer dans le lieu de stockage.

Pour éviter des versements de produit, une fois un bidon ouvert il devra être fermée soigneusement et on gardera toujours les bidons en position vertical.

- *Délai de péremption:* > 12 mois en bidon original fermé.
- *Emballage standard :* 20 litres

Agiter le produit avant application, et faire un premier essai d'application si le produit est resté en stock longtemps après sa fabrication.