

QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE.

7900 Henri-Bourassa Ouest
St-Laurent, Québec-QC, H4S 1V4 (CANADA)
☎ +1 450 664 0163 www.richelieu.com
E-mail: info@richelieu.com

Blanc pré-cat 35°Référence: **LM1005T****Description du produit**

Finition pré-catalysée blanche de séchage très rapide, bon garni et toucher soyeux.

Composants

Diluant: DN2000M 10% - 20%

Ne pas utiliser d'autres diluants que le DN2000M.

Caractéristiques physiques

Densité:	1.090 g/cm ³ ±0.010
Solides (% en poids):	39,0 %
Viscosité	33 " ± 3" ISO 5 à 20°C
Brillance:	35° Gloss ± 5

Systèmes d'application

Application au pistolet. Le grammage recommande est entre 90 et 150 g/m². Diluer jusqu'à maximum 17 – 18 secs coupe Ford 4.

Systèmes de séchage

Séchage physique. Il est très rapide (séchage à cœur en 60 minutes) mais il peut être accéléré avec des températures jusqu'à 30 - 40 °C.

Domaine d'utilisation

Vernis pour ameublement en général, applicable sur tous types de fonds.

Conservation et conditionnement

Interdire l'entrée au lieu de stockage aux personnes non autorisées. Le produit doit être stocké isolé des sources de chaleur et électriques. Il est interdit de fumer dans le lieu de stockage. Pour éviter des versements de produit, une fois un bidon ouvert il devra être fermée soigneusement et on gardera toujours les bidons en position vertical.

- *Délai de péremption :* > 12 mois en bidon original fermé.
- *Emballage standard :* 20 litres

Observations

Il doit être préparé pour l'emploi avec les diluants spécifiés. Pourtant, pour des températures en dessus de 30°C il est recommandé l'emploi du retardant DU5023L. Il est aussi recommandée l'utilisation du retardant si l'humidité relative est supérieure à 80 - 90%.