

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT	LWR 62x – IDROPAC 2K
DESCRIPTION	Couche supérieure WB 2k blanc pour l'application intérieur
DURCISSEUR	LCW 013 à 10% en poids
DILUANT	Eau

PRINCIPAL CHAMP D'UTILISATION:

Série multicouches deux paquets d'acrylique à base d'eau finition claire. Il convient comme traitement de finition pour les meubles, les armoires de cuisine et chaque fois qu'une émission minimale de COV est requise, en conservant de bonnes caractéristiques de résistance mécanique et physico-chimique.

PROPRIÉTÉS:

Complètement inodore, il a une bonne dureté, une bonne couverture, une élasticité et une douceur au toucher. Facile à appliquer par pulvérisation, il a un bon débit et tient bien verticalement.

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES:

POIDS SPÉCIFIQUE		1.170 ± 10 g/L
CONTENU SOLIDE		41% ± 2
VISCOSITÉ (Ø DIN 6)		45'' ± 2''
NIVEAU DE BRILLANCE	LWR 623	30 ± 2
	LWR 624	20 ± 2
DURÉE DE CONSERVATION en POT		4 heures
DURÉE DE SÉCHAGE à TEMPÉRATURE AMBIANTE		
	Sans poussière	30 min
	Sec au toucher	3 heures
	Maniable	8 heures
	Bien sécher	24 heures

MÉTHODE D'APPLICATION :

Par pulvérisation avec un système de pulvérisation sans air ou à mélange d'air.

Le produit, avant utilisation, doit être catalysé par LCW 013. L'incorporation du catalyseur peut soit se faire manuellement, sous agitation vigoureuse, soit, comme position la plus recommandée, en mélangeant le produit à l'aide d'une perceuse munie d'une roue pour obtenir une bonne homogénéisation entre les deux composants. Ensuite, procéder à la dilution avec de l'eau. N'utilisez

Suit f.t. LWR 62x

pas de préchauffeur qui réduirait la durée de vie du produit mélangé.

La viscosité vous permet généralement d'appliquer 4-5 mils humides de produit sans problèmes d'affaissement. Une bonne ventilation favorise un séchage plus rapide en profondeur. Il est important que la température de l'environnement d'application et de séchage ne soit pas inférieure à 5 °C (41 °F) et que l'humidité relative ne dépasse pas 80 %.

Sous des conditions d'humidité critique, un flux d'air, de préférence chaud, est nécessaire pour permettre un séchage parfait.

Le produit ne peut être utilisé sans l'ajout de son durcisseur.

CYCLE SUGGÉRÉ:

Substrat:	MDF et divers bois, à la fois en bois massif ou en placage	
Apprêt:	LVT 521 IDROFOND	1 – 2 couches
Ponçage:	papier de grain 280 – 320 – 400	
Fini:	LWR 62x IDROPAC	1 couche

REMARQUE :

Il est important que la température de l'environnement d'application et de séchage ne soit pas inférieure à 5°C et que l'humidité relative ne dépasse pas 80 %.

Dans des conditions d'humidité critique, un courant d'air, de préférence chaud, est nécessaire pour permettre un séchage parfait.

ÉVITEZ D'ENTREPOSER LE PRODUIT À DES TEMPÉRATURES INFÉRIEURES À 5 °C.

f.t. LWR 62x Série, 2020 juillet – révision 5

IMPORTANT: Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur les résultats moyens obtenus dans nos laboratoires et constituent la meilleure expérience que nous ayons acquise de la manière la plus rigoureuse, des tests et des contrôles approfondis.

Nuova S.I.V.A.M. garantit la cohérence des caractéristiques chimiques/physiques de ses produits dans les tolérances indiquées ci-dessus.

Le résultat final incombe entièrement à l'utilisateur qui, avant d'utiliser le produit, doit vérifier qu'il répond à ses exigences en termes de sécurité, d'équipement d'application, de matériau de support à la peinture et de conditions environnementales.

L'information donnée dans le présent document est basée sur une température de 20 °C/68 °F et de 70 % de l'humidité relative.

Le réseau technique et commercial **Nuova S.I.V.A.M.** est à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions concernant la façon d'appliquer et d'utiliser correctement nos produits.